

انتقال سازه ژن درمانی توسط نانوذرات پلی پلکسی (نوع پلی اتیلن ایمینی هدفمندشده) به سلول‌های سرطانی روده بزرگ

دانشور

پژوهشگی

نویسنده‌گان: فاطمه رهبری‌زاده^{*}، نگار اصل رسولی^۱، فرنوش جعفری ایری
سفلی^۲، داود احمدوند^۳

۱. دانشیار - گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۲. دانشجوی - گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۳. استادیار - دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

E-mail: Rahbarif@modares.ac.ir *نویسنده مستول: فاطمه رهبری‌زاده

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق، تهیه نانوذرات پلی اتیلن ایمینی هدفمندشده با نانوبادی ضد-TAG 72 برای انتقال سازه کدکننده ژن کشنده t-Bid به سلول‌های سرطان روده بزرگ (کولون) انسانی است.

مواد و روش‌ها: ابتدا نانوبادی نوترکیب تخلیص شده با SDS-PAGE، وسترن بلاستینگ و الیزا تأیید شد. پلی اتیلن گلیکول روی نانوذرات پلی اتیلن ایمین (PEI) سوار شد و درنهایت با اتصال کووالان نانوبادی بر سطح نانوذرات، ناقل پلی پلکسی هدفمند ساخته شد. بار سطحی و اندازه نانوذرات با استفاده از دستگاه مالورن و دستگاه نانو سایت بررسی و کارایی حامل ژنی ساخته شده در انتقال ژن کشنده به روده‌های سلولی آدنوکارسینومای روده بزرگ با آزمون Real Time PCR بررسی شد.

نتایج: نتایج دستگاه مالورن، ساخت نانوذرات هدفمند با اندازه ۱۶۸ نانومتر و پتانسیل سطحی +۷،۱۸ میلی ولت را نشان داد. با استفاده از آزمون تاخیر حرکت در ژل، در برگیری و فشرده‌سازی صحیح و مناسب سازه ژنی را تأیید کردیم. نتایج Real Time PCR هدایت بیان ژن هدف به سلول‌های توموری روده بزرگ را تأیید کردند.

نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق، کارایی نانوذرات پلی پلکسی هدفمندشده با نانوبادی در انتقال ژن و قابلیت آنها برای هدفمند سازی انتقال ژن به سلول را تأیید می‌کند.

واژگان کلیدی: نانوذرات، نانوبادی، پلی اتیلن ایمین، پلی اتیلن گلیکول، TAG-72

دوماهنامه علمی-پژوهشی
دانشگاه شاهد
سال بیستم-شماره ۱۰۱
آبان ۱۳۹۱

دریافت: ۹۱/۶/۲۲
۹۱/۹/۲۹: آخرین اصلاح‌ها
پذیرش: ۹۱/۱۰/۹

مقدمه

افزایش حلالیت، پایداری و زمان گردش در خون و کاهش تجمع و سمیت این ذرات می‌شود (۷) ولی با کاهش بار سطحی، میزان کارایی انتقال ژن نیز کاهش-می‌یابد که با اتصال لیگاندهای اختصاصی سلول هدف به سطح نانوذره از طریق PEG، کارایی انتقال ژن و اختصاص آن را افزایش می‌دهند (۸)؛ برای افزایش اختصاص پلی پلکس‌ها از مولکول‌های هدف‌گیر متصل شده به پلی پلکس‌ها استفاده می‌شود که این مولکول‌ها رسپتورهای اختصاصی سطح سلول‌ها را می‌شناسند، بنابراین باعث هدایت این پلی پلکس‌ها به بافت‌هایی خاص می‌شوند. لیگاندهایی متعدد مانند ترکیب‌های شیمیایی کوچک، لیگاندهای پیتیدی، ویتامین‌ها، کربوهیدرات‌ها، فاکتورهای رشد، آنتی‌بادی‌ها و وجود دارند. از آنجاکه آنتی‌بادی‌ها در مقایسه با لیگاندهای دیگر، اختصاصی‌تر عمل می‌کنند (۹)، در این مطالعه نیز، از ناحیه متغیر آنتی‌بادی‌های کلاسیک مزایایی دارند. نانوبادی یا VHH (Variable heavy chain of heavy chain antibodies) کوچک‌ترین دومن متصل‌شونده به آنتی‌ژن از آنتی‌بادی‌های زنجیره سنگین خانواده Camelidae است که در اینجا به عنوان دنباله هدف‌گیر در پلی پلکس‌ها به کاررفته و آنتی‌ژن‌های سطح سلول‌های توموری را هدف‌گیری می‌کند؛ این آنتی‌بادی‌ها، کوچک‌ترین آنتی‌بادی‌های طبیعی با اندازه حدود ۱۵KDa هستند که بدون داشتن زنجیره سبک، به‌طور کامل، دارای عملکرد هستند (۱۰). آنتی‌ژنی که در این مطالعه مورد هدف قرار گرفته است، آنتی‌ژن TAG-72 Tumor associated glycoprotein-72 غشایی با وزن مولکولی KDa ۴۰۰-۲۲۰ است؛ بیان این آنتی‌ژن در سرطان‌های مختلف از جمله آدنوکارسینومای کلون افزایش می‌یابد و در حالت نرمال، فقط در بافت‌های اندومتر در حال تکثیر یا اندومتر در حال استراحت در زنان یائسه و بافت‌هایی خاص از جنین بیان می‌شود؛

مؤثرترین روش‌های درمانی سرطان، روش‌هایی هستند که توانایی کاهش اندازه تومور بدون آسیب به بافت سالم را داشته باشند. یکی از مؤثرترین و کارامدترین روش‌هایی که به‌منظور درمان هدفمند سرطان به‌کار می‌روند، استفاده از نانوذرات حامل داروهای ضد-سرطان یا حامل ژن‌های درمانی هستند؛ نانوذرات، موجبات پیشرفت‌های زیادی را در درمان سرطان از-جمله اختصاص و انتقال مؤثر ژن یا دارو به محل تومور فراهم کرده‌اند (۱)؛ همچنین این ذرات در مقایسه با وکتورهای ویروسی از مزایایی ویژه مانند ظرفیت بالای حمل ژن بهره‌مندند (۲-۳). امروزه نانو ذراتی متنوع برای درمان سرطان ابداع شده‌اند که از مهم‌ترین این ذرات، پلیمرهای کاتیونی پلی اتیلن ایمین (PEI) هستند که در این تحقیق از این پلیمرها برای انتقال ژن به سلول‌های سرطانی روده بزرگ استفاده شده است. پلیمرهای PEI در محلول‌های اسیدی بار مثبت پیدا-می‌کنند و توسط این بار مثبت می‌توانند قطعات DNA را که دارای بار منفی هستند، به‌دام‌بیندازند که در این حالت به آنها پلی پلکس گفته می‌شود (۴). پلی پلکس‌های ایجاد شده از اثر نوکلئازها محافظت می‌شوند و از طریق اندوسیتوز، موجبات انتقال قطعه ژنی مربوط به داخل سلول فراهم می‌شود (۵).

بار مثبت پلی پلکس‌های PEI/DNA باعث واکنش‌های ناخواسته با سلول‌های غیرهدف، ترکیب‌های خون و اندوتیال عروق می‌شود؛ این واکنش‌ها باعث کاهش نیمه عمر آنها به دلیل اپسونیزه شدن و گیرکردن در عروق باریک و همچنین کاهش اختصاص تخصیص آنها برای تومور به‌دبیال تجمع آنها در کبد، طحال و شش‌ها می‌شود (۶)؛ برای رفع این موانع از پوشش‌های هیدروفیل مانند پلی اتیلن گلیکول (PEG) استفاده می‌شود. پوشاندن سطح نانوذرات پلیمری با زنجیره‌های (PEG) از طریق ایجاد نوعی پوشش استری، باعث

(MAL) با وزن مولکولی ۳۵۰۰ دالتون از شرکت JenKem تهیه شد.

تأیید خصوصیات نانوبادی (SR-1) ضد آنتی ژن TAG-72: محلول دیالیز شده حاوی نانوبادی SR-1 با استفاده از SDS-PAGE (Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis) روش و سترن بلاستیگ تأیید شد. واکنش اتصال نانوبادی SR-1 به آنتی ژن TAG-72 به روش الایزا بررسی شد؛ بدین ترتیب که ابتدا چاهک‌های پلیت الایزا با مولکول‌های BSA (Bovine Serum Albumin)، BSM (Bovine Submaxillary Mucin) چربی (Skim-Milk)، کازئین یا موسین ۱ (MUC1) به عنوان کنترل منفی و همچنین با آنتی ژن TAG-72 (همگی با غلظت ۵۰ ng) پوشانده شد و برای مدت یک شب در ۴ درجه سانتی گراد قرار گرفت. بعد از دو بار شستشو با PBS، بافر بلاکینگ (۴٪ BSA) به آن افزوده شد و به مدت ۱ ساعت در ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه و سپس نانوبادی SR-1 به چاهک‌ها اضافه شده، به مدت ۱ ساعت در ۳۷ درجه انکوبه شد. بعد از شستشو با PBS و PBS-Tween به مدت یک ساعت در ۳۷ درجه با آنتی بادی anti-C-Myc متصل به HRP که در بافر فسفات حاوی ۱ درصد BSA رقیق شده است، انکوبه شد؛ سپس شستشو با PBS و PBS-Tween انجام گرفت و سوبسترای TMB به چاهک‌ها افزوده شد و تا زمان آبی شدن، در تاریکی در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه شد و سپس برای توقف واکنش از ۲۰ HCl درصد استفاده شد.

مقدار ۰.۸ میکروگرم PEI و ۶۵ میکروگرم Mal-PEG3500-NHS در ۵۰۰ میکرولیتر DMSO حل شد و یک ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد با هم‌زدن مخلوط شد.. با استفاده از فیلترهای اولتارافیلتر اسیون آمیکون PEG (دارای cut off= 10 kDa) مولکول‌های PEG کونژوگه شده با PEI از محلول خارج شدند. ۵۰ میکرولیتر از این مخلوط با ۵۰۰ میکرولیتر آنتی بادی

بنابراین هدفی مناسب برای درمان سرطان با آنتی بادی به شماره‌ی رود (۱۱)؛ درباره مزیت دیگر این آنتی ژن باید گفت که بیان آن در بیماری‌های التهابی و خوش‌خیم روده بزرگ افزایش نمی‌یابد (۱۲). در این تحقیق نانوبادی ضد آنتی ژن TAG-72، به روش نمایش فازی جداسازی شد و به منظور هدف‌گیری سلول‌های سرطانی روده بزرگ انسانی، روی نانوذرات PEI/PEG به عنوان مولکول هدف‌گیر قرار گرفت.

سازه ژنی که در این مطالعه استفاده شد، حاوی ژن کدکننده پروتئین t-Bid (Truncated Bid) است که یکی از آخرین اجزای مسیر وابسته به میتوکندری آپوپتوز است و به دنبال بیان در سلول موجب خروج سیتوکروم C از فضای میان غشایی میتوکندری و درنتیجه، تشکیل کمپلکس آپوپتوزوم و درنهایت، مرگ سلول می‌شود. برای القای آپوپتوز در سلول‌های سرطانی، سازه ژنی PEI/PEG بیان‌کننده پروتئین t-Bid توسط نانوذرات هدفمند شده با نانوبادی ضد آنتی ژن TAG-72، به سلول‌های سرطانی روده بزرگ (LS174T) که واجد این آنتی ژن هستند، انتقال داده شد.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق از آنزیم DNA پلیمراز Taq لیگاز T4 و آنزیم‌های هضم‌کننده محدود الاثر BbsI، BamHI، EcoRI (Fermentas شرکت) استفاده شده است. کیت‌های تخلیص از ژل (NucleoTrap)، تخلیص پلاسمید (NucleoSpin Plasmid) و تخلیص پروتئین دارای His-Tag(Protino® Ni-IDA Packed Columns) از شرکت MACHEREY-NAGEL (MN) تهیه شده‌اند؛ همچنین کیت تخلیص RNA(RNX-Plus) از شرکت سیناژن، رده سلول یوکاریوتی آدنوکارسینومای روده NIH3T3 (LS174T) و رده سلول‌های فیبروبلاست (سلول‌های فیبروبلاست موشی)، از انستیتو پاستور ایران، پلیمر PEI از شرکت Sigma و ان هیدورکسی سوکسینامید- پلی اتیلن گلیکول-مالئید-PEG (NHS-PEG).

سطحی در کارایی انتقال ژن به داخل سلول تأثیری بسزا دارد، بار سطحی نانوذره هدفمند به دست آمده (پلی‌پلکس PEI پگیله‌شده هدفمند با نانوبادی آتنی-TAG-72) توسط دستگاه زتابایزر (Malvern) و اندازه نانوکمپلکس‌ها با کمک دستگاه نانو سایت (دانشگاه کوپنهاگ، دانشکده داروسازی، گروه نانومدیسین و انتقال دارو) اندازه‌گیری شد.

سلول‌های رده LS174T (رده سلولی آدنوکارسینومای روده بزرگ انسان دارای بیان آتنی ژن TAG-72) به عنوان سلول هدف و رده NIH3T3 (رده سلولی فیبروبلاست موشی) به عنوان شاهد، در محیط DMEM با ۱۰FCS درصد کشت و تعداد $10^4 \times 6$ سلول برای هر چاهک به پلیت ۲۴ خانه منتقل شدند تا به تراکم محیطی ۸۰ درصد FCS؛ سپس در محیط DMEM با مقدار کاشه‌ی ۱۰FCS بررسید؛ نانوذرات PEI/PEG هدفمند شده با نانوبادی HRE/ERE- ضد TAG-72 که حاوی $0.5\mu\text{g}$ پلاسمید (N/Pratio= 12/1)pMUC1-t-Bid تهیه شدند؛ سپس محیط کشت از روی سلول‌ها جمع و یکبار با محیط کشت خام که به دمای ۳۷ درجه سانتی-گراد رسیده است، شسته شد. مواد زیر به ترتیب به سلول‌ها افزوده شدند: $10\text{ }\mu\text{l}$ محیط DMEM بدون سرم و آتنی-بیوتیک برای هر چاهک از پلیت‌های ۲۴ خانه و $100\text{ }\mu\text{l}$ مخلوط ترانسفکشن حاوی $0.5\text{ }\mu\text{g}$ میکروگرم از DNA پلاسمیدی، که قطره‌قطره به هریک از خانه‌های پلیت ۲۴ خانه اضافه شد؛ سپس سلول‌ها ۴ ساعت در انکوباتور درجه سانتی‌گراد با 5 ml CO₂ کشت داده شد و سپس محلول ترانسفکشن از روی سلول‌ها برداشته شد و سلول‌ها یکبار با محیط DMEM خام که به دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد رسیده بود، شسته شدند؛ سپس داخل هر چاهک 1 ml محیط کشت کامل DMEM با 10 FCS درصد اضافه شد و سلول‌ها برای ۶ تا ۱۶ ساعت در

(پیتید) مورد نظر با غلظت 0.5 mg/ml در PBS مخلوط شد و برای مدت دست کم ۱۲ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد و با حرکت 600 دور در دقیقه قرار گرفت. برای تهیه نانوذرات PEI/PEG غیرکوئشوگه با نانوبادی L-cysteine به جای نانوبادی در مرحله قبل، از اسیدآمینه L-cysteine با غلظت 0.5 mg/ml استفاده شد. برای تخلیص نانوذرات تهیه شده، از فیلترهای اولترافیلتراسیون آمیکون با cut off= 20 kDa استفاده شد. برای اندازه‌گیری مقدار PEI/PEG و نانوبادی از فرمول Warburg استفاده شد.
 $C(\text{mg/ml}) = 1.55 \times (\text{A}_{280}-\text{A}_{320}) - 0.76 \times (\text{A}_{260}-\text{A}_{320})$
 C در این فرمول، غلظت است که با استفاده از میزان جذب در طول موج‌های مشخص شده، محاسبه می‌شود.
HRE/ERE- محلول پلاسمید حاوی ژن کشیده (pMUC1-t-Bid) با غلظت $100\text{ }\mu\text{g}$ در هر میلی‌لیتر آب Ultrapure تهیه شد. $0.5\text{ }\mu\text{l}$ میکروگرم از DNA پلاسمیدی در $50\text{ }\mu\text{l}$ میکرولیتر محیط کشت بدون سرم حل شد. PEI/PEG/SR-1 (3.2×10⁻⁷M PEI) و (3.2×10⁻⁷M PEI) به طور جداگانه در $50\text{ }\mu\text{l}$ میکرولیتر محیط کشت DMEM بدون سرم حل شد. محلول به دست آمده در مرحله پیشین، قطره‌قطره به محلول DNA اضافه شد. در تمام این مدت، مخلوط به آرامی ورتكس و برای ۳۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه شد تا برای ترانسفکشن آماده شود.

به منظور اطمینان از آنکه پلاسمید حاوی سازه ژنی شده، به خوبی فشرده شده است، پلی‌پلکس PEI/PEG هدفمند و پلی‌پلکس PEI/PEG غیرهدفمند با نانوبادی، با غلظت مشابه آنچه برای ترانسفکشن سلول‌ها به کار رفت، تهیه و پس از ۳۰ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق، در کنار سازه ژنی کمپلکس نشده با PEI، به عنوان کنترل، روی ژل آگارز ۱ درصد در ولتاژ 100 V برای مدت ۳۰ دقیقه الکتروفورز شد. باندهای DNA با نور UV مشاهده شد (تست تاخیر حرکت DNA در ژل). از آنجاکه بار

از فریزکردن سلول‌ها در فریزر ۷۰- درجه سانتی‌گراد)، حجم ۱۰ میکرولیتر از آنها با حجم برابر از رنگ حیاتی تریپان بلو ترکیب و زیر میکروسکوپ، تعداد سلول‌های زنده و مرده شمارش شدند.

شایع

غلظت محلول حاوی نانویادی به روش برادفورد تعیین شد که با استفاده از پروتئین BSA برای غلظت های استاندارد، غلظت نانویادی معادل $0,21\text{mg/L}$ برآورد شد و سپس روی ژل ۱۵ درصد پلی اکریل آمید الکتروفوروز شد؛ نتایج SDS-PAGE وجود نانویادی را تأیید می کنند (شکار ۱).

برای اطمینان از اینکه باند دیده شده در ژل- SDS PAGE مربوط به نانویادی است، وسترن بلا TinG نیز انجام گرفت. در وسترن بلا TinG با کاربرد آنتی بادی موشی ضد C-myc tag (مولکول tag موجود در انتهای نانویادی نوترکیب) حضور تک باند نانویادی در ناحیه حدود ۲۰ کیلو دالتون تأیید شد (شکل ۲).

اختلاف OD450nm میان چاهک‌های کنترل منفی و آنتی‌ژن TAG-72 معرف واکنشگری نانویادی به آنتی‌ژن مرتبط به صورت ویژه است (جدول ۱).

پس از تهیه پلی پلکس‌های حاوی سازه ژنی ۱۰ میکرولیتر از نمونه‌های تازه تهیه شده در ژل آگارز ۱ درصد برای ۴۵ دقیقه الکتروفورز شد. توانایی نانوذرات برای دربرگیری و بسته‌بندی سازه ژنی و درنتیجه، جلوگیری از حرکت الکتروفورزی آن در جهت قطب مثبت (بار مثبت غالب در نانوذره حرکت آن را به صورت معکوس یعنی از مثبت به منفی تغییر می‌دهد) در شکل ۳ نشان داده شده است. سازه ژنی به‌نهایی (به عنوان کنترل) که به راحتی در ژل حرکت می‌کند، در این آزمون آو، دهشده است.

اندازه‌گیری بار سطحی نانوذرات PEI/PEG هدفمند- شده با نانوبادی که همگی با نسبت ۱۲ به ۱ PEI به

دماهی ۳۷ درجه سانتی گراد و ۵ درصد CO_2 انکوبه شدنی. تیمارهایی که روی هر دو سلول هدف و کنترل صورت گرفتند، شامل موارد زیرند: I PEI به تهایی، PEI حامل سازه ژنی، PEI/PEG حامل سازه ژنی، PEI/PEG/SR-1 حامل سازه ژنی و سلول های بدون تیمار (به عنوان کنترل).

۱۶ ساعت بعد از ترانسفکشن، تخلیص RNA از سلول‌ها توسط کیت تخلیص RNA از شرکت MN eDNA را روی آنها به کمک انجام شد و سپس واکنش سنتز eDNA را کیت سنتز Fermentas از شرکت eDNA صورت گرفت. به منظور بررسی کمی بیان ژن و با استفاده از دستگاه Real Time PCR (شرکت Applied Biosystem) واکنش Real Time PCR (Stepone) را تمام کردند. نسبت بیان ژن هدف (ژن tBid) در سنتز شده انجام شد. مقایسه با کنترل ژن بتا اکتین با کاربرد فرمول pfaffle برای تمام تیمارها محاسبه شد.

نسبت بیان مرجع E_{ct} هدف / $(Ct - Ct_{هدف}) / Ct_{کترل - هدف}$)

ساژه ژنی حمل شده با نانوذرات PEI/PEG ، بعد از ورود به سلول های سرطانی روده بزرگ به دلیل قرار-گرفتن پرومومتر ژن MUC1 پیش از ژن t-Bid و بیان بالای MUC1 در سلول های سرطانی روده بزرگ باعث تولید پروتئین کشنده t-Bid در این سلول ها می شوند. برای مقایسه اثر نانوذرات هدفمند و غیر هدفمند بر سلول های سرطانی و سلول های کنترل، یکی از راه ها، شمارش سلول های زنده و مرده است؛ کنترل منفی در این آزمایش سلول های بدون تیمار هستند. پس از ترسیمه کدن سلول ها و جداسازی آنها از کف (پیش-

گرفته شده است دال بر قدرت ایجاد آپوپتوز و توکسیستی توسط PEI بدون PEG (به علت قابلیت سوراخ کردن دیواره میتوکندری و خروج سیتوکروم c) است؛ از طرفی، تیمار سلول‌ها با نانوذرات بدون سازه ژنی مشاهده می‌شود که اثر این بر سلول‌های مورد آزمون خیلی نزدیک به کنترل منفی و نیز خیلی نزدیک به مرگ-ومیر در سلول بدون تیمار است که نشان‌دهنده سمیت پایین نانوذرات بر سلول‌های عادی است (در نمودار شماره ۱،۲ معادل نانوبادی ضد t-Bid و TAG-72) و معادل سازه ژنی HRE/ERE-pMUC1-t-Bid است؛ از مقایسه این نمودارها مشخص است که پلی پلکس‌های پگیله و هدفمند با نانوبادی، در انتقال ژن کشنه t-Bid به سلول‌های سرطانی روده بزرگ موفق بوده‌اند و باعث کمترین میزان مرگ‌ومیر در سلول‌های فاقد آنتی ژن سطحی TAG-72 شده‌اند؛ همچنین اثر پگیلاسیون و هدفمند کردن پلی پلکس‌ها در کاهش اثر سمی نانوذرات PEI به طور کامل، مشهود است.

بحث و نتیجه‌گیری

براساس پیشرفت‌های گزارش شده در دهه اخیر به نظری رسد ژن درمانی راهکارهایی مؤثر در زمینه درمان سرطان ارائه خواهد کرد. تعریف دقیق از بافت هدف و یافتن یک حامل مؤثر برای انتقال ژن همچنان دو محدودیت بزرگ موجود در زمینه کاربرد درمانی ژن‌ها هستند. تاکنون دو روش عمده برای انتقال ژن به سلول‌های یوکاریوتی به کار رفته‌اند که شامل ۱- به کار گیری حامل‌های ویروسی و ۲- حامل‌های برپایه لیپید، پپتید یا پلیمرهای کاتیونی (سیستم‌های غیر ویروسی) می‌شوند. گرچه وکتورهای ویروسی هنوز هم کارآمدترین سیستم انتقال ژن به حساب می‌آیند القای پاسخ ایمنی و قابلیت نوترکیبی آنها با ژنوم از جمله بزرگ‌ترین معایب این سیستم‌ها به شماره ۱۳ رود.

یکی از پلیمرهای کاتیونی مؤثر که به عنوان حامل ژنی غیر ویروسی هم در آزمایشگاه و هم در بدن موجود

DNA یا N/P) تهیه شد به کمک دستگاه زتابایزر Malvern انجام گرفت. میانگین پتانسیل زتا در سطح نانوذرات بعد از پگیله شدن 18.7 ± 0.1 میلی ولت بود (جدول ۲).

اندازه نانوذرات پگیله هدفمند شده با نانوبادی به [Nanoparticle Nanosight با نرم‌افزار Tracking Analysis (NTA) Version 2.0] میانگین اندازه نانوذرات 168 ± 69 nm و بخش اعظم نانوذرات اندازه گیری شده، ۱۲۶ nm بودند (شکل ۴).

بعد از تخلیص RNA از سلول‌های تحت تیمار، cDNA ساخته شده از آنها به عنوان الگو در Real Time PCR پس از محاسبه نسبت استفاده شد. نتایج Real Time PCR پس از میزان کشنه t-Bid در مقایسه با ژن کنترل بتا اکتین در نمودار ۱ مشاهده می‌شود. نتایج به صورت میانگین \pm انحراف میان نشان‌داده شده‌اند؛ این نمودار با مقایسه تیمارهای PEI/PEG/t-Bid و PEI/t-Bid نشان‌دهنده میزان کاهش ترانسفکشن غیر هدفمند، در نتیجه پگیلاسیون است؛ همچنین نمایان گر اثر مثبت نانوبادی SR-1 در انتقال سازه ژنی به سلول‌های دارای آنتی ژن سطحی TAG-72 است؛ این نمودار نشان‌می‌دهد که میزان انتقال ژن توسط نانوذرات غیر کونژوگه با نانوبادی، در سلول LS174T محدود است و اختصاصی‌ترین میزان بیان ژن t-Bid توسط نانوذرات پگیله و کونژوگه با نانوبادی SR-1 و به صورت اختصاصی در سلول‌های LS174T دیده می‌شود.

میزان مرگ سلولی بر اثر تیمارهای مختلف در مقایسه با حالت تیمار نشده، راهی مناسب برای ارزیابی میزان سمیت سلولی و نیز کارایی حامل ژنی ساخته شده در انتقال ژن کشنه t-Bid است. نمودار شماره ۲ نتایج شمارش سلول‌های زنده و مرده را براساس نوع سلول و نوع تیمار به صورت میانگین \pm انحراف معیار نشان‌می‌دهد. در خصوص سمیت سلولی حاصل از خود ذرات PEI با توجه به اثر این نانوذرات بر سلول‌های NIH3T3 که به عنوان سلول غیر بیان‌کننده آنتی ژن درنظر-

طراحی شده است متصل می‌شوند (۱۶).

تحقیقات نشان داده‌اند که کارایی انتقال ژن با اتصال آنتی‌بادی از طریق PEG بسیار بیشتر از مواردی است که آنتی‌بادی از طریق دیگر لینکرها به PEI متصل شود؛ بدین ترتیب هم سمتی سیستمیک پلی پلکس‌های PEI کم می‌شود و هم‌زمان گردش این نانوذرات در جریان خون افزایش می‌یابد (۱۷)؛ اما باعث کاهش اثربخشی آنها در تحويل ژن به سلول‌ها می‌شود. برای بهبود این نقص لیگاند‌های هدف‌یاب به کمک آمدند تا مسیرهای اندوستیوز وابسته به گیرنده را به کارگیرند و ژن را به سلول تحويل دهند؛ برای این منظور، مولکول‌های هدف‌یاب نانوبادی را روی پوشش PEG وارد کردیم.

در تلاش برای کوچک‌تر کردن اندازه آنتی‌بادی‌ها برای حذف ایمنوژنیستی و کاربردی کردن آنها در بالین، آنتی‌بادی‌های تک‌دومنی که فقط از بخش متغیر (VH) زنجیره سنگین آنتی‌بادی‌های معمولی تشکیل شده‌است، تولید شدند (۱۸)؛ این آنتی‌بادی‌ها چون زنجیره سبک را ندارند، افینیتی پایینی نسبت به آنتی‌ژن خود دارند؛ به علاوه چون اسیدهای آمینه هیدروفوب VH در این شرایط در معرض قرار می‌گیرد باعث چسبیدن این آنتی‌بادی‌های تک‌دومنی به هم می‌شود (۱۹). مطالعات بعد نشان داد این آنتی‌بادی‌های تک‌دومنی به طور طبیعی در سرم شترها وجود دارد و ۵۰ درصد پاسخ ایمنی این حیوانات را شامل می‌شود. نانوبادی‌ها در شناسایی آنتی‌ژن مخصوص سرطان موفق بوده‌اند. در تحقیق حاضر از ناحیه متغیر آنتی‌بادی‌های شتری (نانوبادی یا VHH) برای هدف‌گیری سلول‌های سرطانی روده بزرگ استفاده شده است؛ در مطالعات پیشین گروه ما به کمک روش نمایش فازی و طلاشویی، نانوبادی با بیشترین میل پیوندی برای آنتی‌ژن TAG-72، از میان کتابخانه ژنی جداسده است. TAG-72 نوعی گلیکوپروتئین با وزن مولکولی بالا و شبیه خانواده موسین‌ها است؛ این گلیکوپروتئین‌ها در سلول‌های سالم بیان‌نمی‌شوند مگر در بافت‌هایی خاص از جنین که به

زنده استفاده می‌شود پلی‌اتیلن ایمین (PEI) است، اما باید این نانو حامل را برای تحويل ژن به بافت یا سلول مورد نظر هدفمند کرد. پلی‌پلکس‌های PEI تغییرنیافته، توانایی تمییز میان بافت هدف و غیرهدف را ندارند و به غشای هر سلولی که در مسیرشان قرار گیرد می‌چسبند؛ به همین دلیل، تزریق سیستمیک این پلی‌پلکس‌ها در موش (از طریق ورید دمی) باعث بیان ژن در ریه‌ها (۱۴) و سمتی سیستمیک (۱۵) خواهد شد. برای جلوگیری از واکنش میان نانوذرات با ترکیب‌های خون و غشای سلول‌های غیرهدف، سطح نانوذرات را پگیله‌می‌کنند تا نانوذراتی با بار به طور تقریبی، خشی به دست آید؛ پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) علاوه‌بر این کار به عنوان spacer برای اتصال لیگاند و درنتیجه، هدفمند کردن نانوذرات اهمیت دارد. PEG برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ برای پگیله‌کردن پروتئین آدنوزین دامیناز گاوی مجوز FDA گرفت و پس از آن از این پلیمر هیدروفوب استفاده‌های بسیاری در صنعت داروسازی به عمل آمدند. هدف از این مطالعه، القای آپوپتوز در رده‌های سلول‌های سرطانی روده بزرگ است؛ بدین منظور، سازه ژنی بیان‌کننده پروتئین t-Bid توسط نانوذرات PEI/PEG هدفمند شده با نانوبادی ضد آنتی‌ژن TAG-72 (آنتی‌ژن اختصاصی سلول‌های سرطانی روده بزرگ)، به سلول‌های سرطانی روده بزرگ (LS174T) که واجد این آنتی‌ژن هستند، انتقال داده شد. در این تحقیق از PEI شاخه دار ۲۵ کیلو‌دانتونی که در میان وزن‌های مولکولی مختلف PEI به عنوان پرکاربردترین و دارای بیشترین کارایی انتقال ژن است، استفاده شده است؛ همچنین برای کاهش سمتی PEI و افزایش کارایی انتقال ژن، آن را به کمک مولکول‌های NHS-PEG-Mal (با دو سر واکنشگر مختلف) کونزوجه کردیم؛ این مولکول‌های PEG به خوبی امکان اتصال آنتی‌بادی به نانوذرات را فراهم می‌آورند؛ این مولکول‌ها از طرف NHS به گروههای آمین PEI و از طرف Mal به سیستئینی (cys) که در انتهای کربوکسیل لیگاند یا آنتی‌بادی

پوشش PEG مانع از ورود پلی پلکس به سلول‌ها نمی‌شود، این نتیجه نشان‌دهنده اثر هدفمندسازی رونویسی با قراردادن پرومومتر MUC1 پیش از ژن است. از مقایسه اثر پلی پلکس‌های پگیله ولی غیرهدفمند بر سلول‌های LS174T و سلول‌های NIH3T3 (کنترل)، به کاهش میزان انتقال ژن به هر دو نوع سلول بر اثر پگیلاسیون پی‌می‌بریم؛ همچنین از مقایسه این نتایج با تیمار PEI/t-Bid بر هر دو سلول متوجه می‌شویم که پگیلاسیون به خوبی توانسته مانع از اثر سمی و انتقال غیراختصاصی و غیرهدفمند به سلول‌های کنترل شود. بدون هدفمندسازی انتقال ژن، بیان ژن t-Bid تابعی از میزان بیان ژن MUC1 در سلول‌هاست و چون در این مطالعه، سلول‌ها از نظر بیان ژن t-Bid به صورت LS174T>NIH3T3 بودند، بنابراین افزایش ۵ برابری بیان ژن هدف در رده سلولی LS174T نسبت به حالت کنترل آن نشان‌دهنده فعالیت بالاتر پرومومتر ژن MUC1 در همین رده سلولی است.

در بررسی نتایج پلی پلکس‌های PEI/PEG/SR-1/t-Bid و از مقایسه آن با پلی پلکس‌های PEI/PEG/t-Bid هدف، متوجه تأثیر شایان نانوبادی در ورود نانوذرات به سلول‌های سرطان روده بزرگ که دارای آنتی ژن سطحی هستند، می‌شویم. اثر مثبت نانوبادی در TAG-72 هستند، از طریق مشاهده افزایش ۳۸ برابری بیان ژن t-Bid در سلول‌های LS174T در مقایسه با سلول‌های NIH3T3 (فاده آنتی ژن سطحی ۷۲)، استنتاج می‌شود. از مقایسه اثر پلی پلکس‌های پگیله هدفمند و غیرهدفمند بر سلول‌های NIH3T3 اثر نانوبادی‌ها به عنوان یک مولکول نشانه‌گیر برای هدایت سازه درمانی به سلول‌های سرطانی و جلوگیری از انتقال سازه درمانی به سلول‌های نرمال و نیز یک پوشش مولکولی مضاعف و کاهش سمیت پلی پلکس مشاهده می‌شود.

در آزمایشگاه بیوتکنولوژی پزشکی تربیت مدرس،

این دلیل به آن آنتی ژن oncofetal نیز می‌گویند؛ همچنین سطحی از بیان این آنتی ژن بر سطح سلول‌های اندومتر نیز دیده می‌شود؛ بنابراین با توجه به اینکه این آنتی ژن به طور تقریبی، تنها روی سلول‌های سرطانی بیان می‌شود، هدفی مناسب برای انتقال ژن و دارو به سلول‌های سرطانی است. TAG-72 روی سطح ۸۰ درصد از انواع سلول‌های سرطانی روده بزرگ بیان می‌شود (۲۰). در این مطالعه از نانوبادی ضد آنتی ژن توموری TAG-72 استفاده شده است. رده‌های سلولی LS174T (رده سلولی دارای بیان آنتی ژن TAG-72) و NIH3T3 (رده سلولی کنترل فاقد بیان این آنتی ژن) به کار گرفته شدند تا توانایی هدفمند کردن نانوذرات با نانوبادی و کارایی انتقال ژن به سلول‌های سرطانی دارای TAG-72 توسط نانوذرات در شرایط *in-vitro* تأیید شود.

در ضمن، در این تحقیق از نوعی سازه ژنی کشته ده اختصاصی تومور (HRE/ERE-pMUC1-t-Bid) که در آن پرومومتر ژن MUC1 پیش از ژن t-Bid قرارداده شده است، استفاده کردیم (۲۱). بیان ژن MUC1 در تومورهای روده بزرگ و برخی تومورهای دیگر بیشتر از سلول‌های نرمال است؛ درنتیجه، پرومومتر آن پیش از ژن پرو آپوپتویک-t-Bid به بیان بالای آن و القای آپوپتوز در سلول‌های سرطانی روده بزرگ منجر می‌شود. کارایی سازه ژنی کد-کننده ژن هدف Bid در القای مرگ سلول‌های توموری در مطالعات پیشین همین گروه با کاربرد لیپوفکتامین (۲۱) تأیید شده است. در این مطالعه برای انتقال هدفمند این سازه ژنی به سلول‌های یادشده در محیط آزمایشگاه از نانوذرات PEI پگیله شده استفاده شده است.

در مقایسه تیمار PEI/t-Bid روی سلول‌های سرطانی روده بزرگ (LS174T) و سلول‌های کنترل (NIH3T3)، بیان ژن t-Bid در سلول‌های LS174T به طور تقریبی، ۱۰ برابر بیشتر از بیان آن در سلول‌های کنترل (که ژن MUC1 انسانی را بیان نمی‌کنند) است؛ از آنجاکه در این نوع تیمار

هدف‌یاب بود (۲۴). در بررسی دیگری، CR16 را ضد گیرنده فاکتور رشد فیبروبلاستی (FGF) به PEI متصل- کردند و تأثیر مثبت این لیگاند را در انتقال ژن به داخل سلول‌های دارای این گیرنده چه در آزمایشگاه و چه در بدن موجود زنده نشان‌دادند (۲۵). پلی‌پلکس‌های PEI را با لیگاندهای دیگری نیز به کاربرده‌اند: از جمله توالي RGD (۲۶)، گالاکتوز (برای هدف‌گیری سلول‌های کبدی) (۲۷)، آنتی CD4 (۲۸)، آنتی gp120 (پروتئین پوشش HIV) (۲۹)، فولات (۲۹، ۳۱و۳۰)، پیتیدهای صناعی (۳۲) و حتی LDL (۳۳)؛ در همه‌ی این موارد برداشت انتخابی کمپلکس‌های حامل ژن بهبود یافته است و ژن به طور مؤثرتر به داخل سلول هدف منتقل شده است؛ اما اغلب مطالعات در زمینه هدف‌گیری با نانوذرات PEI، براساس پلی‌پلکس‌های PEI پگیله‌شده انجام‌شده است. اتصال فولات به کمپلکس PEI/PEG در انتقال هدفمند ژن‌ها به سلول‌های دارای گیرنده فولات تأثیر مثبت داشته است (۳۵و۳۶).

در یک بررسی فاکتور رشد اپیتلیالی (EGF) به پگیله‌شده متصل شد تا سازه ژنی حاوی لوسيفراز را به رده سلولی EGFR – Renca وارد کند؛ میزان ورود ژن به Renca داخل این رده سلولی در مقایسه با رده سلولی بدون EGFR ۲ تا ۳ برابر بیشتر گزارش شده است (۳۶)؛ در مطالعه‌ای دیگر، ترانسفیرین لیگاند پلی‌پلکس‌های PEI پگیله بود تا ژن لوسيفراز را به تومورهای نوروبلاستوما در موش‌های A/J منتقل کند. میزان بیان ژن در سلول‌های توموری ده تا صد برابر سلول‌های نرمال گزارش شد؛ در همین مطالعه، اتصال ترانسفیرین (Tf) به پلی‌پلکس‌های PEI پگیله شده در انتقال ژن به سلول‌های هپاتوسلولار کارسینومای انسانی در موش‌های SCID همان تأثیر را داشته است. تجویز مکرر کمپلکس PEI/PEG/Tf حاوی ژن فاکتور نکروز توموری α (TNF α) به نکروز سلول‌های توموری انجامید (۳۷)؛ در مطالعه‌ای دیگر RGD به عنوان لیگاند هدف‌یاب به کمپلکس‌های PEI/PEG

علاوه‌بر نانوذرات پلی‌اتیلن ایمینی از پلیمرهای کاتیونی PAMAM (پلی‌آمید و آمین) نیز به منظور انتقال هدفمند ژن کشنده به سلول‌های سرطان کولون استفاده شده است؛ بدین منظور این ذرات با نانوبادی علیه TAG-72 (آنتی- ژن اختصاصی سلول‌های سرطان روده بزرگ) هدفمند شده‌اند و نتایج کار به خوبی نمایانگر تأثیر قابل توجه مولکول نانوبادی ویژه آنتی‌ژن‌های توموری در فرایند انتقال ژن است؛ همچنین از ذرات پلیمری PEI نیز برای هدفمند کردن انتقال ژن به سمت سلول‌های سرطان سینه با به کاربردن نانوبادی ضد MUC1 و HER2 (آنتی‌ژن‌های اختصاصی سلول‌های سرطان سینه) استفاده شده است.

تاکنون پلی‌پلکس‌های بسیاری طراحی شده‌اند که از مسیر اندوسیتوز وابسته به گیرنده به سلول وارد شوند. در بسیاری از بیماری‌ها که ژن با هدف درمان باید به گروهی خاص از سلول‌ها وارد شود، وجود گیرنده‌هایی بر سطح برخی سلول‌ها ابزاری مؤثر در انتقال ژن به گروهی خاص از سلول‌ها خواهد بود؛ برای این منظور به حامل‌ها مولکول‌های هدف‌یاب متصل می‌کنند تا پس از شناسایی گیرنده‌های سطحی خود به سلول وارد شوند؛ در دو مطالعه آنتی‌بادی ضد رسپتور نوع ۲ فاکتور رشد اپیدرمی انسانی (HER2) یا همان هرسپتین را به PEI متصل کردن و نشان‌دادن با این کار میزان ورود ژن به سلول‌های رده SKBR3 (۲۲) و ۳ – SKOV (۲۳) که HER2 را بر سطح خود بیان می‌کنند، بیشتر از سلول‌هایی است که این آنتی‌ژن را بر سطح خود ندارند؛ در مطالعه‌ای دیگر، ترانسفیرین، آنتی CD3 و فاکتور رشد اپیتلیال (EGF) را به طور جداگانه به پلی‌پلکس‌های PEI متصل کردن و تأثیر این مجموعه را بر انتقال به طور تقریبی، اختصاصی ژن به ترتیب به سلول‌های توموری مختلف، سلول‌های jurkat و سلول‌های رده آدنوكارسینومای روده بزرگ (KB) بررسی و ثابت- کردن؛ در همه موارد سرعت ورود ژن به سلول هدف بسیار بیشتر از انتقال ژن با واسطه حامل‌های فاقد لیگاند

به طور کلی، این مطالعه تأییدی بر کارایی نانوذرات پلی پلکسی PEI /PEG /SR-1 /t-Bid در انتقال ژن و نیز تأثیر مثبت پگیله کردن و اتصال نانوبادی ضد TAG-72 به این نانوذره حامل ژنی (برای هدفمندسازی انتقال ژن به سلول) است.

متصل شد؛ در این بررسی در ورود اختصاصی ژن به سلول‌های آنزیوژنیک، تغییری مثبت مشاهده نشده است و دلیل آن به احتمال، پوشانده شدن این لیگاندها با PEI/PEG هیدروفیل است. در حالی که اگر فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی (VEGF) به عنوان لیگاند به کاربرده شود، ورود ژن به سلول‌های اندوتلیال عروق کوچک پوست انسان (HMEC) پنج برابر بیش از زمانی است که PEI شاخه‌دار به عنوان حامل ژن به کار رود (۳۸، ۳۹ و ۴۰).

جدول ۱. نتایج الایزا در OD450 نانومتر


نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار نشان داده شده است.

مولکول واکنشگر	TAG-72	BSA	BSM	PSM	skimmed-milk	کازئین	MUC1
OD ₄₅₀	۱,۶ ± ۰,۲۳	۰,۳ ± ۰,۲	۰,۵ ± ۰,۲	۰,۵ ± ۰,۳	۰,۲ ± ۰,۳	۰,۳ ± ۰,۳	۰,۷ ± ۰,۳

جدول ۲. نتیجه بررسی پتانسیل زتا نانوذرات PEI /PEG /SR-1 /DNA در سه نوبت نشان داده شده است؛


هدایت کنندگی (میلی سیمین/سانتی متر)	تحرک الکتروفورزی (میکرومتر*سانتی متر/ولت*ثانیه)	پتانسیل زتا (میلی ولت)	دما (سانتی گراد)	شماره نمونه
۲۱,۷	۰,۴۹۱۴	+۶,۳۶	۲۵	۱
۲۳,۲	۰,۵۹۳۹	+۷,۵۶	۲۵	۲
۲۴,۳	۰,۶۰۵۴	+۷,۷۲	۲۵	۳
۲۳,۰۶	۰,۵۶۳۵	+۷,۱۸	۲۵	میانگین

میانگین پتانسیل زتا ذرات ۷,۱۸ + میلی ولت است.




شکل ۱. نتیجه SDS-PAGE پروتئین تخلیص شده.

ستون اول از سمت چپ مربوط به مارکر پروتئینی و ستون دوم، با ندیر محدوده ۲۰ کیلو دالتون مربوط به پروتئین نانوبادی را نشان می‌دهد.




شکل ۲. نتیجه وسترن بلا Tinج


ستون اول از سمت چپ نشانگر مارکر پروتئینی است و ستون دوم تک‌باند نانوبادی SR-1 است.




شکل ۳. نتیجه تأثیر حرکت در ژل: (۱) PEI/DNA پلاسمیدی حاوی ژن t-Bid (به تنها یک) (۲) PEI/PEG/DNA (۳) PEI/PEG/DNA (با) مثبت غالب در نانوذره حرکت آن را به صورت معکوس یعنی به سمت قطب منفی تغییر می‌دهد و پوشش PEG سبب کاهش بارهای مثبت سطحی نانوذره PEI و در نتیجه، حرکت بیشتر آن نسبت به PEI، به سمت قطب منفی می‌شود)



شکل ۴. نتایج بررسی اندازه نانوذرات PEI/PEG/SR-1/DNA در نمودار شانداده شده است. میانگین اندازه نانوذرات ۱۶۸ نانومتر با انحراف معیار ۶۹ نانومتر گزارش شده است. تصویر سمت راست، تشکیل نانوکمپلکس‌هایی با اشکال یکنواخت و عدم تشکیل تجمعات بین ذراتی را در نمونه مورد بررسی نمایش می‌دهد.



نمودار ۱. نسبت بیان ژن کشندگی با ژن کنترل (بتا اکتین) در سلول های NIH3T3 و LS174T در مقایسه با Real Time PCR تحت تیمارهای مختلف. نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار نشان داده شده است.



نمودار ۲. نتایج شمارش سلولی رده های NIH3TS و LS174T درصد مرگ سلولی به صورت میانگین ± انحراف معیار برای هر دو رده سلولی نشان داده شده است.

منابع

- Brannon-Peppas L, Blanchette JO. Nanoparticle and targeted systems for cancertherapy. *Adv. Drug Deliv.* 2004; 56 (11): 1649–1659.
- Mansouri S, Lavigne P, Corsi K, Benderdour M, Beaumont E, Fernandes JC. Chitosan–DNA nanoparticles as non-viral vectors in gene therapy: strategies to improve transfection efficacy. *Eur J Pharm Biopharm* 2004; 57(1):1–8.
- Kreiss P, Cameron B, Rangara R, Mailhe P, Aguerre-Charriol O, Airiau M. Plasmid DNA size does not affect the physicochemical properties of lipoplexes but modulates gene transfer efficiency. *Nucleic Acids Res* 1999 1; 27(19):3792–8.
- Boussif O, Lezoualéch F, Zanta MA, Mergny MD, Scherman D, Demeneix B, Behr JP. A versatile vector for gene and oligonucleotide transfer into cells in culture and *in vivo*: polyethylenimine. *Proc Natl Acad Sci* 1995; 92: 7297–7301.
- NeuM. Modified Poly(ethylene imines) for plasmid delivery:Physico-chemical and *in vitro/in vivo* investigations.Doctor of Philosophy, Marburg, philipps university,2006.
- Petersen H, Fechner PM, Martin AL, Kunath K, Stolnik S, Roberts CJ, Fischer D, Davies MC, Kissel T. Polyethylenimine-graft-poly(ethylene glycol) copolymers: influence of copolymer block structure on DNA complexation and biological activities as gene delivery system. *Bioconjug Chem* 2002; 13:845–54.
- Banerjee P, Reichardt W, Weissleder R. Novel hyperbranched dendron for gene transfer *in vitro* and *in vivo*. *Bioconjugate Chem* 2004; 15: 960–968.
- Edelstein ML, Abedi MR, Wixon J, Edelstein RM. Gene therapy clinical trials worldwide 1989–2004 – an overview. *J Gene Med* 2004; 6(6):597–602.

9. Ruponen M, Yla-Herttuala S, Urtti A. Interactions of polymeric and liposomal gene delivery systems with extracellular glycosaminoglycans: physicochemical and transfection studies. *Biochim Biophys Acta* 1999; 1415: 331–41.
10. Muylldermans S, Baral TN, Cortez Retamozzo V, De Baetselier P, De Genst E, Kinne J, Leonhardt H, Magez S, Nguyen VK, Revets H, Rothbauer U, Stijlemans B, Tillib S, Wernery U, Wyns L, Hassanzadeh-Ghassabeh Gh, Saerens D. Camelid immunoglobulins and nanobody technology. *Veterinary Immunology and Immunopathology* 2009;128:178–183
11. Thor A, Viglione MJ, Muraro R, Ohuchi N, Schlom J, Gorstein F. Monoclonal antibody B72.3 reactivity with human endometrium: a study of normal and malignant tissues. *Int J Gynecol Pathol* 1987; 6:235–247.
12. Paterson AJ, Schlom J, Sears HF, Bennett J, Colcher D. A radioimmunoassay for the detection of a human tumor-associated glycoprotein (TAG-72) using monoclonal antibody B72.3. *Int J Cancer* 1986 May 15; 37(5):659-66.
13. El Ouahabi A , Thiry M , Pector V , Fuks R , Ruysschaert JM ,Vandenbranden M. The role of endosome destabilizing activity in the gene transfer process mediated by cationic lipids. *FEBS Lett*, 1997; 414:187 - 192.
14. Goula D, Benoist D, Mantero S, Merlo G, Levi G,Demeneix BA. Polyethylenimine-based intravenous delivery of transgenes to mouse lung. *Gene Ther*, 1998; 5:1291 - 1295.
15. Chollet P, Favrot MC, Hurbin A, Coll JL. Side effects of a systemic injection of linear polyethylenimine-DNA complexes. *J Gene Med*, 2002; 4:84 - 91.
16. Rao GA, Tsai R, Roura D, Hughes JA. Evaluation of the transfection property of a peptideligand for the fibroblast growth factor receptor as part of PEGylated polyethylenimine polyplex. *Journal of drug targeting* 2008; 16(1):79-89.
17. Ogris M, Brunner S, Schuller S, Kircheis R, Wagner E. PEGylated DNA/transferrin-PEI complexes: reduced interaction with blood components, extended circulation in blood and potential for systemic gene delivery. *Gene Ther*, 1999; 6:595 - 605.
18. Ward ES, Gussow DH, Griffiths AD, Jones PT, Winter G. Binding activities of a single immunoglobulin variable domain secreted from *E. coli*. *Nature*, 1989; 341:544 - 546.
19. Borrebaeck CAK, Malmborg AC, Furebring C, et al. Kinetic analysis of recombinant antibody-antigen interactions: relation between structural domains and antigen binding. *Biotechnology*, 1992; 10:697 - 698.
20. Merdan T, Callahan J, Petersen H, Kunath K, Bakowsky U, Kopecková P, Kissel T,Kopecek J. Pegylated Polyethylenimine-Fab' Antibody Fragment Conjugates for Targeted Gene Delivery to Human Ovarian Carcinoma Cells. *Bioconjugate Chem*, 2003; 14:989 - 996.
21. Farokhmanesh S, Rahbarizadeh F, Rasaee MJ, Kamali A, Mashkani B. Hybrid promoters directed tBid gene expression to breast cancer cells by transcriptional targeting. *Biotechnol Prog*. 2010 Mar-Apr; 26(2):505-11.
22. Chiu SJ, Ueno NT, Lee RJ. Tumor-targeted gene delivery via anti-HER2 antibody (trastuzumab, Herceptin®) conjugated polyethylenimine. *Journal of Controlled Release*, 2004; 97:357– 369.
23. Strehblow C, Schuster M, Moritz T, Kirch HC, Opalka B,P. JB. Monoclonal antibody-polyethylenimine conjugates targeting Her-2/neu or CD90 allow cell type-specific nonviral gene delivery. *Journal of Controlled Release*, 2005; 102:737–747.
24. Ogris M, Steinlein P, Carotta S, Brunner S, Wagner E. DNA/polyethylenimine transfection particles: Influence of ligands, polymer size, and PEGylation on internalization and gene expression. *AAPS PharmSci*, 2001; 3(3): article 21.
25. Li D, Wang Q, Tang G, Huang H, Shen F, Li J,Yu H. Receptor-mediated gene delivery using polyethylenimine (PEI) coupled with polypeptides targeting FGF receptors on cells surface. *J Zhejiang Univ SCIENCE B*, 2006; 7(11):906 - 911.
26. Erbacher P, Remy JS, Behr JP. Gene transfer with synthetic virus-like particles via the integrin-mediated endocytosis pathway. *Gene Ther*, 1999; 6:138 - 145.
27. Zanta MA, Boussif O, Adib A, Behr JP. In vitro gene delivery to hepatocytes with galactosylated polyethylenimine. *Bioconjug Chem*, 1997; 8:839 - 844.
28. Cotten M, Wagner E, Birnstiel ML. Receptor-mediated transport of DNA into eukaryotic cells. *Methods Enzymol*, 1993; 217:618–644.
29. Hofland HEJ, Masson C, Iginla S, Osetinsky L, Reddy JA, Leamon CP, Scherman D, Bessodes M,Wils P. Folate-targeted gene transfer in vivo. *Mol Ther*, 2002; 5:739 - 744.
30. Guo W, Lee RJ. Receptor-Targeted Gene Delivery Via Folate-Conjugated Polyethylenimine. *AAPS Pharmsci*, 1999; 1(4): article 19.
31. Mislick KA, Baldeschwieler JD, Kayyem JF, Meade TJ. Transfection of folate–polylysine DNA complexes: evidence for lysosomal delivery. *Bioconjug Chem*, 1995; 6(5):512–515.
32. Shadidi M, Sioud M. Identification of novel carrier peptides for the specific delivery of therapeutics into cancer cells. *FASEB J*, 2002; 16: 478 -494.
33. Kim JS, Maruyama A, Akaike T, Kim SW. In vitro gene expression on smooth muscle cells using a Terplex delivery system. *J Control Release*, 1997; 47:51 - 59.
34. Guo W, Lee RJ. Efficient gene delivery via non-covalent complexes of folic acid and polyethylenimine. *J Control Release*, 2001; 77:131 - 138.
35. Benns JM, Kim SW. Tailoring new gene delivery designs for specific targets. *J Drug Target*, 2000; 8:1 - 12.
36. von Gersdorff KF, PEG-Shielded and EGF Receptor Targeted DNA Polyplexes: Cellular Mechanisms, in Fakultät für Chemie und Pharmazie. 2006, Ludwig-Maximilians-Universität: Munchen.
37. Ogris M, Walker G, Blessing T, Kircheis R, Wolschekd M,Wagner E. Tumor-targeted gene therapy: strategies for the preparation of ligand–polyethylene glycol–polyethylenimine /DNA complexes. *Journal of Controlled Release*, 2003; 91:173 - 181.

38. Suh W, Han SO, Yu L, Kim SW. An angiogenic, endothelial-cell-targeted polymeric gene carrier. *Mol Ther*, 2002; 6:664 - 672.
39. Kunath K, Merdan T, Hegener O, Haberlein H, Kissel T. Integrin targeting using RGD-PEI conjugates for in vitro gene transfer. *j Gene Med*, 2003; 5:588 - 599.
40. Guadagni F, Roselli M, Cosimelli M, Ferroni P, Spila A, Cavaliere F, Arcuri R, Carlini S, Mariotti S, Gandolfo GM, Casciani CU, Greiner JW, Schlom J. TAG-72 expression and its role in the biological evaluation of human colorectal cancer. *Anticancer Res*. 1996 - ;16(4B):2141-8