

دانشور

پژوهشگی

مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت اپیکالی روشن Sectional warm Gutta-percha با روش تراکم لترالی به منظور پر کردن کانال دندان های با آپکس باز

نویسنده گان: بهروز افتخار^۱، منصور جعفرزاده^۲، ابراهیم عینی^۳، آزیتا محجوبی^۴

۱- استادیار گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

۲- دستیار تخصصی گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

۳- دانشجوی دکتری دندانپزشکی، دانشکده دندان پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

۴- دندان پزشک

E-mail: Eini.e@ajums.ac.ir

* نویسنده مسئول: ابراهیم عینی

چکیده

مقدمه و هدف: درمان ریشه دندان های با اپکس باز، همواره به دلیل نبودن نقطه اتکا برای فشرده کردن گوتاپرکا در اپکس با مشکل رو برو بوده است. تاکنون روش هایی متعدد در این خصوص ارائه شده اند؛ گوتاپرکا استفاده ای مشابه Apical plug با مواد مختلف، جراحی و retrograde filling، استفاده از *Apexification* و قراردادن *customized-cone* از جمله این روش هاست. در تحقیق حاضر، روشی ارائه شده است که در آن از خود ماده گوتاپرکا استفاده ای مشابه Apical plug می شود و هدف بررسی، میزان ریزنشت این روش و مقایسه آن با روش تراکم لترالی در دندان های اپکس بسته است.

دوماهنامه علمی - پژوهشی

دانشگاه شاهد

سال بیستم - شماره ۱۰۵

تیر ۱۳۹۲

مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، تعداد ۲۷ کانال دندان با اپکس باز و ۲۷ کانال دندان با اپکس بسته به کارگر فته شدند. دندان ها به دو گروه ۲۳ عددی تقسیم شدند و در هر گروه، ۲ عدد به عنوان کنترل مثبت و ۲ عدد به عنوان کنترل منفی به کاررفتند. کانال دندان های با اپکس باز به روش سکشنال پرو کانال دندان های با اپکس بسته به روش لترالی پر شدند. بررسی نفوذ رنگ با استفاده از استریو میکروسکوپ انجام شد و نتایج با استفاده از آزمون t-test تجزیه و تحلیل شدند.

دریافت: ۱۳۹۲/۱/۱۵

آخرین اصلاح ها: ۱۳۹۲/۲/۲۸

پذیرش: ۱۳۹۲/۴/۲۳

نتایج: میانگین نفوذ رنگ در دندان هایی که به روش سکشنال پر شده بودند ۰/۰۴۰۵ و در دندان هایی که به روش لترالی پر شدند ۰/۰۲۷۱۷ است. طبق آنالیز آماری مشخص شد که میانگین نفوذ رنگ میان روش سکشنال در دندان های با اپکس باز، تفاوتی معنی دار با روش لترالی در دندان های با اپکس بسته نداشت.

نتیجه گیری: روش سکشنال یک روش بسیار مناسب غیر جراحی و جایگزینی برای روش پرهزینه و طولانی اپکسیفیکاسیون در پر کردن کانال ریشه دندان های اپکس باز است.

واژگان کلیدی: ریز نشت، روش سکشنال، روش لترالی، اپکسیفیکاسیون

مقدمه

و هم آموزش در دانشکده‌هاست (۱۰). برای بررسی میزان ریزنشت اپیکال، تاکنون روش‌هایی متعدد از جمله وسعت نفوذ دای با متیلن‌بلو و جوهر هندی، رادیوایزوتوپ، رنگ‌آمیزی با نقره، جریان‌های الکتروشیمیایی، جریان بzac و نفوذ باکتریایی ایجاد شده است (۱۱ تا ۱۴) طرح استفاده از Apical plug در جهت ایجاد امکانی برای فشرده کردن گوتاپرکا عرضه شد ولی به نظر می‌رسد خود مواد مورد استفاده در Apical plug از جمله MTA و Ca(OH)₂ چون به دیواره کanal مالیده می‌شوند، همواره می‌توانند در ریزنشت مؤثر باشند (۱۵) و (۱۶) به دلیل ریزنشت حاصل از مواد مورد استفاده در Apical plug از جمله MTA و Ca(OH)₂ در تحقیق حاضر، روشی ارائه شده است که در آن از خود ماده گوتاپرکا استفاده‌ای مشابه Apical plug می‌شود و این مطالعه با هدف بررسی میزان ریزنشت اپیکال در روش ریشه دندان‌های با اپکس باز و مقایسه آن با روش لترالی در دندان‌های با اپکس بسته صورت گرفته است.

روش کار

این مطالعه تجربی آزمایشگاهی روی ۲۷ کanal دندان با اپکس باز و ۲۷ کanal دندان با اپکس بسته که ریشه‌های به طور کامل سالم و بدون شکستگی و تحلیل انتهاهای داشتند در دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام گرفت. هر چند کشیدن دندان‌های اپکس باز از لحاظ اخلاقی درست نیست، این دندان‌ها توسط ما کشیده نشده بود بلکه از درمان‌گاه‌ها جمع آوری شده بود و همچنین بیشتر آنها به دلایل درمان‌های سریال اکسترکشن در ارتودونسی کشیده شده بودند.

دندان‌ها به دو گروه ۲۷ عددی تقسیم شدند؛ گروه ۱ شامل ۲۳ کanal اپکس باز به عنوان گروه آزمایش و ۲ دندان اپکس باز به عنوان گروه کنترل مثبت و ۲ دندان دیگر به عنوان گروه کنترل منفی به کار رفتند.

آپکس باز در ریشه‌های در حال تکامل یک دندان نابالغ دارای پالپ سالم و بدون ضایعه پری اپیکال، طبیعی است. بسته شدن اپکس اغلب، ۳ سال پس از رویش اتفاق می‌افتد؛ اما اگر پیش از تکمیل ریشه، پالپ نکروزه شود، تشکیل عاج و رشد ریشه دندان متوقف می‌شود؛ بنابراین، کanal عریض و اپکس باز، باقی‌می‌ماند و ریشه هم ممکن است از حد معمول کوتاه‌تر باشد. گاهی اپکس باز به دنبال تحلیل زیاد اپکس دندان بالغ تحت درمان ارتودونسی یا بر اثر آماس پری‌رادیکولر یا به عنوان بخشی از روند ترمیم به دنبال ترومای ایجاد می‌شود (۱). درمان ریشه دندان‌های با اپکس باز همواره به دلیل نبودن نقطه اتکا برای فشرده کردن گوتاپرکا در اپکس، با مشکل روپرو بوده است (۲). تاکنون روش‌هایی متعدد در خصوص پاکسازی و پرکردن دندان‌های با اپکس باز ارائه شده است که بستن انتهای ریشه (Apexification) (۳)، پلاگ آپیکال (۴، ۵)، Customized - Cone (۶)، جراحی (۷)، درمان ریشه به شیوه معمول و درآوردن دندان از جمله این روش‌ها هستند. روش جراحی، روشی تهاجمی است و با توجه به سن بیشتر بیماران مطلوب نیست و بهتر است از این کار خودداری شود (۷). اپکسیفیکاسیون، روشی مناسب است ولی روش اپکسیفیکاسیون، همیشه موفق نیست زیرا درمان آن به گذشت زمان و فاللوآپ طولانی مدت احتیاج دارد و از آنجاکه بیشتر بیمارانی که به ضربه و نکروز دندان‌های نابالغ دچار می‌شوند، سطح فرهنگی و اقتصادی پایین‌تری دارند، برای فاللوآپ و ادامه درمان مراجعه نمی‌کنند (۸). یک جلسه‌ای بودن، حسن دو روش Customized - Cone و Apical plug است. روش Customized Cone روشی به نسبت آسان‌تر است لیکن با توجه به فشرده نشدن گوتاپرکا در اپکس وجود ریزنشت همواره می‌تواند خطرآفرین باشد. درواقع، مایع حلal نرم کننده نظیر کلروفرم و هالوتان، درنهایت به سیل بهتر منجر نمی‌شوند (۹). تراکم لترالی در دندان‌های اپکس بسته، شایع‌ترین روش پرکردن کanal هم از جهت بالینی

این توده گرم شده روی چراغ الکلی را با پلاگر در ابتدای کanal گذاشته، به کمک پلاگر، آن را به داخل کanal فشار می دهیم تا به طول مناسب قرار گیرد؛ سپس پلاگر چرخانده می شود تا گوتاپر کای متراکم شده در انتهای کanal از پلاگر جدا شود؛ این قطعه اولیه مهم ترین قسمت است؛ در این مرحله پیش از قراردادن قطعات بعدی از قطعه اول برای بررسی فاصله پلاگ اپیکال قرار داده شده تا انتهای ریشه و همچین کیفیت پلاگ ایجاد شده رادیوگرافی در هر دو جهت باکو-لینگوآلی و مزیو-دیستالی تهیه می شود. پس از مطمئن شدن از قطعه اول، بقیه کanal را به همین روش پر می کنیم.

گروه ۲، روش تراکم لترالی در دندان های با اپکس
بسته: ابتدا یک مخروط گوتاپر کای باریک و معمولی که با کanal آماده شده تطابق کافی داشته باشد به عنوان مخروط اصلی انتخاب می شود سپس سیلر به داخل کanal گذاشته شده، مخروط اصلی (بدون آغشته شدن به سیلر) آهسته به کanal وارد می شود تا هوا و سیلر اضافی خارج شود. اسپریدر انگشتی (Dentsply Maillefer)، Switzerland ۱ یا ۲ میلی متر کوتاه تر از طول آماده شده به کanal وارد می شود و سپس، اسپریدر را چرخانده، خارج کرده، یک گوتای فرعی در فضای ایجاد شده می گذاریم؛ سپس برای گوتاهای بعدی، همین عمل انجام می شود تا کanal به طور کامل، پر شود.

دندان های کترل مثبت طبق روش یاد شده اینسترومانت شدند ولی کanal های آنها پر نشدند. Dentsply Maillefer تاج دندان ها توسط دیسک الماسه (Switzerland، Maillefer) از ناحیه CEJ قطع شد؛ بدین دلیل که مقدار مواد معدنی تاج زیاد بوده، برای انحلال آن، اسید و وقت زیادی لازم است؛ پس از این کار، مدخل کanal به خوبی با سد آمالگامی بسته شدند.

سپس دندان ها پس از ۲۴ ساعت نگهداری در دمای اتاق و نرمال سالین برای خشک شدن سیلر با ۲ لایه از

گروه ۲) شامل ۲۳ کanal اپکس بسته به عنوان گروه آزمایش و ۲ دندان اپکس بسته به عنوان گروه کترل مثبت و ۲ دندان دیگر به عنوان گروه کترل منفی به کار رفتهند.

در طول مطالعه، دندان ها در محلول کلرور سدیم ۹٪ درصد (شرکت داروسازی شهید قاضی، تبریز، آذربایجان شرقی) نگهداری شدند. ابتدا روی همه دندان ها حفره دسترسی زده شد، آنگاه از تمامی دندان ها در هر دو گروه رادیوگرافی اولیه (Degutzen; Italy) شده، سپس با طول کار کرد مناسب تمام دندان ها به طور یکسان به روش step-back با فایل های ۲۰ تا ۴۵ از نوع K- file (Switzerland.Dentsply Maillefer) شدند و دو گروه به روش زیر پر شدند:

مراحل اختصاصی هر یک از دو گروه آزمایشی

گروه ۱، روش Sectional در دندان های اپکس باز: در این روش از خود گوتاپر کا (Dentsply Maillefer، Switzerland) استفاده ای مشابه پلاگ اپیکال کرده، به اتکای آن، کanal را با روش sectional پر می کنیم؛ برای این کار، ابتدا با استفاده از قیچی گوتاهای با شماره بالا را به قسمت های مساوی تقسیم کرده، تکه های تقسیم شده گوتاپر کا را با یک اسپاتول همزن روی یک اسلپ شیشه ای به خوبی به هم می چسبانیم تا به یک توده متراکم استوانه ای شکل تبدیل شود (بهتر است که این گلوله متراکم شده گوتاپر کا بزرگ تر از اندازه قطر کanal باشد تا در هنگام فشرده کردن گوتاپر کا توسط پلاگر بهتر به دیواره های کanal دندان بچسبد)؛ سپس کanal دندان آماده شده را به طور کامل با پنهانی که به دور یک فایل پیچانده شده خشک می کنیم؛ بعد از آن، سیلر (UK، Dentsply) توسط یک گوتاپر کا به دیواره های کanal زده می شود؛ حال، این توده متراکم از گوتاپر کا، به انتهای یک پلاگر (Switzerland، Dentsply Maillefer) با اندازه و طول کار کرد مناسب (پلاگری مناسب است که تا ۴ تا ۵ میلی متری اپکس برود) چسبانده می شود؛ سپس

شفاف شده داخل متیل سالیسیلات نگداشتہ می شوند تا حالت شیشه مانند خود را حفظ کنند.

سپس نفوذ رنگ به داخل کanal در دندان های شفاف شده توسط استریومیکروسکوپ (Zeiss, Germany) با گیج استاندارد بر حسب صدم میلی متر خوانده شد. آنالیز های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۳ انجام شد. برای مقایسه میانگین میزان نفوذ رنگ (ریزنشت) در دو گروه، آزمون آماری (T-test) به کاررفت. در آزمون های انجام شده، ضریب اطمینان ۹۵ درصد مدنظر بود.

یافته ها

مطابق جدول ۱ از ۲۳ دندان مورد آزمایش در گروه اول (که به دلیل شکستگی ریشه یکی از دندان ها تعداد ۲۲ دندان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند) که با روش sectional پر شده بودند، ۸ دندان دارای لیکیج و ۱۴ دندان هیچ گونه لیکیجی را نشان ندادند؛ همچنین از ۲۳ دندان مورد آزمایش در گروه دوم که با روش لترالی پر شده بودند، ۷ دندان دارای لیکیج و ۱۶ دندان هیچ گونه لیکیجی را نشان ندادند. وسعت نفوذ رنگ به میلی متر، میانگین و انحراف از معیار برای هر گروه در جدول ۲ فهرست شده است. میانگین نفوذ رنگ در دندان هایی که به روش سکشنال پر شده بودند ۰.۰۴۲۰۵ است و میانگین نفوذ رنگ در دندان هایی که به روش لترالی پر شده می شوند ۰/۰۲۷۱۷ است. در هر دو گروه آزمایشی، نفوذ رنگ به داخل کanal مشاهده می شود. در گروه کنترل منفی، هیچ گونه نفوذ رنگ دیده نمی شود و در گروه کنترل مثبت، نفوذ رنگ به طور کامل در تمام طول کanal مشاهده می شود.

طبق آنالیز آماری به روش T-test مشخص شد که میانگین نفوذ رنگ میان دو گروه در روش سکشنال در دندان های اپکس باز (نابلغ) و روش لترالی در دندان های اپکس بسته (بالغ) تفاوتی معنی دار وجود ندارد ($p < 0.05$).

لاک ناخن به استثنای اپکس پوشانده شدن (گروه کنترل منفی به طور کامل با لاک ناخن و مووم پوشانده می شود)؛ سپس نمونه های مربوط به هر گروه را به طور جداگانه داخل ماده رنگین (مرکب خوشنویسی شاهد) غوطه ور کرده، برای حذف اثر مهاری محبوس بر میزان نفوذ ماده رنگی شیشه های محتوى دندان ها و ماده رنگی را به مدت ۳۰ دقیقه روی دستگاه ویبراتور با درجه متوسط قرار دادیم و برای مدت ۷۲ ساعت در درجه حرارت اتاق و در حالت غیرفعال نگهداری کردیم. دلیل استفاده از مرکب شاهد، این بود که مواد رنگین دیگر در دسترس از جمله متیلن بلور، اثر دلخواه را در رنگ آمیزی کanal نداشتند. پس از گذشت زمان یادشده شیشه های حاوی مواد رنگی و نمونه ها زیر جریان ملایم آب شسته شدن و لاک ناخن به طور کامل با استون (GERMANY, MERCK) برداشته می شود. برای مطالعه میزان نفوذ ماده رنگی به داخل کanal ها از روش شفاف سازی بافت دندان ها استفاده شد (۱۹) بدین ترتیب که مواد معدنی موجود در ساختمان دندان توسط اسید نیتریک ۶۵ درصد (GERMANY, MERCK) برداشته شد؛ برای رسیدن به این هدف، نمونه ها را داخل شیشه حاوی اسید غوطه ور کرده، هر ۱۲ ساعت یکبار اسید را تمدید کردیم تا هر بار اسید تازه برای انجام واکنش در دسترس باشد.

پس از اینکه دندان ها به حالت لاستیکی درآمدند ما به هدف مورد انتظار یعنی معدنی زدایی رسیدیم نمونه ها را در الکل اتیلیک (سیمین تاک، قزوین، ایران) با درجه خلوص افزاینده آب گیری کردیم؛ در این مرحله از سه غلظت مختلف (۴۹، ۹۸ و ۲۵ درصد) الکل اتیلیک سفید و از هریک به مدت ۱ ساعت استفاده کردیم؛ برای این کار می توانیم از الکل صنعتی هم استفاده کنیم به شرطی که رنگیزه های زرد الکل باعث ایجاد رنگ زرد روی دندان نشوند؛ پس از آن در مرحله آخر، نمونه ها را در محلول متیل سالیسیلات (Germany, Merck) قرار می دهیم تا با نفوذ محلول درون بافت فاقد آب و مواد معدنی دندان ها شفاف شوند؛ سپس تا پایان مطالعه، نمونه های

جدول ۱. مشاهده فراوانی ریزنشت در دو گروه آزمایشی

Group	N	Leakage	No leakage
1 (Sectional)	۲۲	۸	۱۴
2 (Lateral)	۲۳	۷	۱۶

جدول ۲. مقایسه مقادیر میانگین نفوذ رنگ و انحراف معیار برای دو گروه آزمایشی

Group	N	Mean	SD
1 (Sectional)	۲۲	۰/۰۴۲۰۵	۰/۰۷۱۲۹۲
2 (Lateral)	۲۳	۰/۰۴۷۱۷	۰/۰۵۱۶۲۹

روش، شفافسازی روشنی آسان‌تر و کم خطرتر نسبت به روش Sectioning است و همچنین در روش شفافسازی، مشاهده مستقیم تطابق گوتاپرکا با دیوارهای کanal ریشه دندان‌های شفاف شده را امکان‌پذیر می‌شود (۱۹)؛ درنتیجه در این مطالعه از روش شفافسازی برای بررسی میزان نفوذ رنگ استفاده شد. عیب روش نفوذ رنگ، احتمال عدم نفوذ رنگ به داخل کanal است که ما برای اطمینان از این مورد در هر گروه آزمایشی از گروه کنترل مثبت و منفی استفاده کردیم. دلیل استفاده از گروه کنترل مثبت، اطمینان از نفوذ کامل رنگ و دلیل استفاده از گروه کنترل منفی، این بود که مطمئن شویم، رنگ، فقط از اپکس کanal نفوذ کرده است.

یافته‌های ویزگیریدا^۱ و همکاران نشان دادند، کanal‌هایی که با گوتاپرکا به روش تراکم لترالی و ترمoplastیک پر شده‌بودند، میزان ریزنشت کمتری نسبت به کanal‌هایی که با MTA پر شده‌بودند، دارند و اختلاف آماری مشخصی میان روش لترالی و ترمoplastیک وجود نداشته، گوتاپرکا سیل اپکال بهتری نسبت به MTA ایجاد می‌کند (۲۰). نتایج مقاله گیلهولی^۲ و همکاران با عنوان «مقایسه تراکم لترالی و مولتی فاز گوتاپرکا با گرمابرای پرکردن کanal ریشه‌های کرودار» نشان دادند، کanal‌هایی که به روش

بحث

تاکنون روش‌هایی مختلف برای پرکردن کanal دندان‌های با اپکس باز انجام شده که در هریک، همواره خطر ریزنشت وجود دارد. ما در این مطالعه از روش Sectional Warm gutta percha با اپکس باز استفاده کردیم؛ این روش پیش‌تر برای دندان‌های اپکس بسته استفاده می‌شد (۱۷). در این مطالعه از خود ماده گوتاپرکا به عنوان Apical plug استفاده شد تا ضمن مقایسه میزان ریزنشت اپکال در روش sectional warm gutta-pereha با روش لترالی بتوان از این روش به عنوان یک روش بسیار مناسب غیر- جراحی و جایگزینی برای روش پرهزینه و طولانی مدت اپکسیفیکاسیون در پرکردن کanal ریشه دندان‌های اپکس باز استفاده کرد. مطالعه حاضر نشان داد که درخصوص میانگین نفوذ رنگ میان دو گروه در روش سکشناال در دندان‌های اپکس باز (نابالغ) و روش لترالی در دندان‌های اپکس بسته (بالغ)، تفاوتی معنی‌دار وجود ندارد ($p < 0.05$).

ما برای ارزیابی میزان ریزنشت از روش وسعت نفوذ رنگ که روشی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است، استفاده کردیم (۱۲). در روش وسعت نفوذ رنگ در مطالعات گذشته از دو روش Clearing (۱۸) و Sectioning (۱۹) برای مشاهده نفوذ رنگ استفاده می‌شد که از میان این دو

مطالعه با محدودیت‌هایی از جمله تهیه دندان به خصوص دندان با اپکس باز و همچنین تهیه مواد مورد استفاده از جمله اسیدنیتریک و متیل سالیسیلات مواجه شدیم. پیشنهادی شود مطالعاتی بیشتر در زمینه درمان ریشه و روش‌های پرکردن کanal در دندان‌های اپکس باز با تعداد نمونه‌هایی بیشتر انجام گیرد.

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان‌نامه دکترای دندان‌پزشکی سرکار خانم آزیتا محجویی، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است. نویسنده‌گان مقاله از معاونت توسعه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به دلیل حمایت مالی به منظور انجام این طرح، تشکر و قدردانی می‌کنند.

منابع

- Witherspoon DE, Small JC, Regan JD, Nunn M. Retrospective analysis of open apex teeth obturated with mineral trioxide aggregate. *Journal of Endodontics*. 2008; 34(10): 1171-6.
- Sarris S, Tahmassebi JF, Duggal MS, Cross IA. A clinical evaluation of mineral trioxide aggregate for root-end closure of non-vital immature permanent incisors in children-a pilot study. *Dental Traumatology*. 2008; 24(1): 79-85.
- Rafter M. Apexification: a review. *Dental Traumatology*. 2005; 21(1): 1-8.
- Al-Kahtani A, Shostad S, Schifferle R, Bhamhani S. In-vitro evaluation of microleakage of an orthograde apical plug of mineral trioxide aggregate in permanent teeth with simulated immature apices. *Journal of Endodontics*. 2005; 31(2): 117-9.
- Pace R, Giuliani V, Pini Prato L, Baccetti T, Pagavino G. Apical plug technique using mineral trioxide aggregate: results from a case series. *International Endodontic Journal*. 2007; 40(6): 478-84.
- Van Zyl S, Gulabivala K, Ng YL. Effect of customization of master gutta-percha cone on apical control of root filling using different techniques: an ex vivo study. *International Endodontic Journal*. 2005; 38(9): 658-66.
- Kleier DJ, Barr ES. A study of endodontically apexified teeth. *Dental Traumatology*. 2006; 7(3): 112-7.

تراکم لترالی پر شده‌اند، میزان ریزنشت آنها به‌طور آشکاری بیشتر از کanal‌هایی است که به روش مولتی فاز گوتاپرکا پر شده‌اند که این مسئله می‌تواند به دلیل تطابق کم گوتاهای جامد و سرد مورد استفاده در روش لترالی با دیواره‌های کanal ریشه و همچنین فضاهای خالی باقی‌مانده (void) میان گوتاهای به کاربرده شده باشد (۱۹) جیتی^۱ و همکاران به بررسی میزان ریزنشت اپیکال با استفاده از سه روش تراکم لترالی، سکشنال و سکشنال تغییریافته پرداختند. نتایج بدست آمده نشان داد که هیچ تفاوت آماری مشخصی را میان سه روش تراکم لترالی و سکشنال و سکشنال تغییریافته نشان ندادند (۲۱)؛ نتایج این مطالعه در راستای نتایج مطالعه حاضر بود. در مطالعه‌ای که رحیمی و همکاران انجام دادند نیز تفاوت آماری معنی‌داری میان روش تراکم لترالی و ترموبلاستیک از نظر میزان ریزنشت مشاهده نشد (۲۲).

پومل^۲ و همکاران دریافتند که روش تراکم عمودی نسبت به تراکم لترالی دارای ریزنشت کمتری است (۲۳) که این ریزنشت، کمتر می‌تواند به دلیل سیلر کمتری باشد که در روش تراکم عمودی نسبت به تراکم لترالی استفاده می‌شود زیرا سیلر می‌تواند به مرور زمان شسته و حل شود و ریزنشت را افزایش دهد. با توجه به اینکه میانگین نفوذ رنگ در روش سکشنال در دندان‌های اپکس باز، تفاوت معنی‌داری با میانگین نفوذ رنگ در روش لترالی در دندان‌های اپکس بسته نداشت، نتیجه-می‌گیریم که روش پرکردن کanal دندان‌های اپکس باز به روش سکشنال، یک روش بسیار مناسب غیرجراحی و جایگزینی برای روش پرهزینه و طولانی‌مدت اپکسیفیکاسیون در پرکردن کanal ریشه دندان‌های اپکس باز است که با توجه به فرهنگ اغلب بیماران بتوان درمان ریشه را در یک جلسه انجام داد؛ همچنین به کار-بردن این روش به تجهیزات و وسائل خاص و گرانی احتیاج ندارد و این روش، توسط دندان‌پزشکی که مهارت کافی را با تمرین کردن در دندان‌های اپکس باز کشیده شده به دست آورده، انجام پذیر است. ما در این

¹ - Ginty

² - Pommel

8. Pimentel Winz Almeida ML, Damasceno LM, Primo LG, Portela MB. Apexification of primary teeth: A treatment option. *Journal of Clinical Pediatric Dentistry*. 2002; 26(4):351-5.
9. Goldberg F, Artaza LP, De Silvio A. Effectiveness of different obturation techniques in the filling of simulated lateral canals. *Journal of Endodontics*. 2001; 27(5): 362-4.
10. Clinton K, Himel VT. Comparison of a warm gutta-percha obturation technique and lateral condensation. *Journal of Endodontics*. 2001; 27(11): 692-5.
11. Camps J, Pashley D. Reliability of the dye penetration studies. *Journal of Endodontics*. 2003; 29(9): 592-4.
12. Gilbert S, Witherspoon D, Berry C. Coronal leakage following three obturation techniques. *International Endodontic Journal*. 2001; 34(4): 293-9.
13. Pommel L, Jacquot B, Camps J. Lack of correlation among three methods for evaluation of apical leakage. *Journal of Endodontics*. 2001; 27(5): 347-50.
14. Haïkel Y, Freymann M, Fanti V, Claisse A, Poumier F, Watson M. Apical microleakage of radiolabeled lysozyme over time in three techniques of root canal obturation. *Journal of Endodontics*. 2000; 26(3): 148-52.
15. Giuliani V, Baccetti T, Pace R, Pagavino G. The use of MTA in teeth with necrotic pulps and open apices1. *Dental Traumatology*. 2002; 18(4): 217-21.
16. Walia T, Singh Chawla H, Gauba K. Management of wide open apices in non-vital permanent teeth with Ca (OH) 2 paste. *Journal of Clinical Pediatric Dentistry*. 2001; 25(1): 51-6.
17. Senias. Canal diameter : The forgotten dimension. *Endod Pract*. 2000; 3: 34.
18. Md Said H, Wan Bakar W, Faree M, Husein A. The effect of different sealer placement techniques on sealing Ability: An in vitro study. *J Conserv Dent*. 2012; 15(3): 257-260.
19. Gilhooly S, Hayes S, Bryant, Dummer. Comparision of cold lateral condensation and a Warm multiphase gutta-percha technique for obturating curved root canals. *J-Endod*. 2000; 33: 475-20
20. Vizgirda, Frederick R, Liewehr, William R, patton, Mcpherson, Buxton. A comparision of laterally condensed Gutta-percha, thermoplasticized Gutta-percha, and Mineral Trioxide Aggregate as Root canal filling Materials. *J Endod*. 2004; 30(2): 103-6
21. Haddix JE, Minden NJ, Ginty DT. A modified sectional cone obturation technique. *Quintessence-Int*. 1994, 25(4): 254-9
22. Rahimi S, Oskoei SS, Shahi S, Maljaei E, Abdolrahimi M, Mokhtari H, et al. In vitro comparison of apical microleakage following canal obturation with lateral and thermoplasticized guttapercha compaction techniques. *Afr J of Biotechnol*. 2010; 9(48): 8235-40.
23. Pommel L, Camps J. In vitro apical leakage of System B compared with other filling techniques. *J Endod* 2001; 27:449-51.

In vitro comparison of apical microleakage following canal obturation with lateral and sectional warm Gutta-percha compaction techniques in open apex teeth

Behrooz Eftekhar¹, Mansour Jafarzadeh², Ebrahim Eini^{3*}, Azita Mahjoobi⁴

1. Assistant Professor - Endodontics Department, Dental school, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2. Resident of Endodontics - Endodontics Department, Dental school, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3. Student of Dentistry - Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4. Dentist.

E-mail: Eini.e@ajums.ac.ir

Background and Objective: The endodontic management of immature teeth with wide open apices has always posed particular problems. A number of canal preparation and filling techniques have been described such as apexification, surgery and retrograde filling, customized-cone, and apical plug. The purpose of this study was to compare the sectional technique microleakage in open apices with lateral compaction technique.

Materials and Methods: Twenty seven open apex canals and twenty seven close apex canals were used in this study. Teeth were divided into two groups. In addition to 23 experimental teeth in each group, there were 4 positive controls and 4 negative controls. Group 1 was filled with sectional warm gutta percha and group 2 was filled with lateral condensation technique. The extent of dye penetration was determined with stereomicroscope and by two independent observers. The data were obtained and then statistically analyzed with t test.

Results: The mean microleakage (intra-canal dye penetration) in group 1 (sectional)(penetration was 0.042) was not significantly different versus group 2 (lateral) (penetration was 0.027).

Conclusion: This study suggests that sectional technique is a suitable and non-surgical method for filling gutta-percha in open apex teeth.

Key words: Microleakage, Sectional compaction, Lateral compaction, Apexification

Received: 2013/4/3

Last revised: 2013/5/18

Accepted: 2013/7/14